

ปูนก่อที่พีโอ M309

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง ที่ใช้สำหรับงานก่อผนังภายในและภายนอกอาคารที่เหนือระดับดิน เช่น ผนังอิฐมวลเบา หรือคอนกรีตบล็อก (แต่ไม่รวมถึงบล็อกมวลเบา) ที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะทำให้ก่อผนังได้สะดวกขึ้น ทั้งยังคงความแข็งแรงตามมาตรฐาน มอก.598-2547 ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง (ชนิด 50)

วัตถุดิบ

- ปูนซีเมนต์ ที่พีโอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก.15 เล่ม 1-2555
- หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้ง และคัดขนาดถึง 2 ครั้ง
- สารเพิ่มคุณภาพ มีคุณสมบัติที่เพิ่มแรงยึดเกาะทำให้มีความเหนียวผนังยึดเกาะกันได้ดี มีความแข็งแรงมากขึ้น

วิธีการใช้

1. ราดน้ำอิฐมวลเบา หรือคอนกรีตบล็อกให้ชุ่มพอประมาณ
2. ผสมปูนก่อที่พีโอ M309 กับน้ำสะอาด 4.5:1 โดยปริมาตร
3. ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
4. นำไปใช้งานตามขั้นตอนการก่อทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องผสมปูน (Mortar Machine) ได้

พื้นที่ในการใช้ (ข้อมูลจากการทดสอบ ที่ความหนาปูนก่อ 15 มม.)

วัสดุที่ใช้ในการก่อ (ม.ม.)	พื้นที่ที่ก่อได้ ต่อปูน 50 ก.ก.	ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1 ตร.ม.
อิฐมวลเบา (6x14x3 cm.)	1.15 ตร.ม.	43.48 ก.ก.
อิฐมวลเบา (6.5x16x4 cm.)	1.25 ตร.ม.	40.00 ก.ก.
คอนกรีตบล็อก (39x19x7 cm.)	2.00 ตร.ม.	25.00 ก.ก.

หมายเหตุ : หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม. 30 นาที



“สำหรับงานก่อผนังภายในและภายนอกเหนือระดับดิน”



TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 22131039, 0 2285 5090 โทรสาร: 0 2285 5878
www.tpipolene.co.th e-mail : tpi_mortar@tpipolene.co.th

www.tpipolene.co.th

CALL CENTER
0-2678-6547-52



ปูนก่อที่พีไอ M309



TPIPL
Green
TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED



แรงยึดเกาะสูง

หินบดคุณภาพสูงคัดขนาด

รับกำลังอัดได้ดี ได้มาตรฐาน

มีสารเพิ่มคุณภาพทำให้ปูน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น



สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่
www.onlinemarket.tpipolene.co.th