

# 15 ปูนฉาบผิวคอนกรีต

ฉาบเรียบ เนียนสวย ได้ตัวใจ

## ปูนฉาบผิวคอนกรีต อินทรีมอร์ตาร์ 15

คือปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพ ที่มีขนาดละเอียดเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติโดยเฉพาะ คุณสมบัติความชุ่มน้ำและการยึดเกาะผนังคอนกรีต ทำให้ปูนฉาบเหนียว ยึดเกาะผนังคอนกรีตได้ดี ผนังไม่หลุดร่อน ลดการแตกร้าว ใต้ฉนวนที่เรียบเนียนยิ่งขึ้น



## ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานฉาบโครงสร้างพื้นผิวคอนกรีต เช่น เสา คาน ผนังหล่อสำเร็จ ผนังหล่อช่องลิฟท์ เป็นต้น สามารถฉาบได้ทั้งภายในและภายนอก

## ข้อแนะนำ

- ควรใช้ปูนที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
- ควรบ่มน้ำหลังจากผนังแห้งแล้วอย่างน้อย 3 วัน
- ควรกองเก็บในที่แห้งและปราศจากความชื้น
- สามารถกองเก็บปูนอินทรีมอร์ตาร์ 15 ได้ประมาณ 2 เดือน

## ขั้นตอนการทํางาน

ปูนฉาบผิวคอนกรีต อินทรีมอร์ตาร์ 15 ช่วยลดขั้นตอนการเตรียมวัสดุ ลดการทำงานที่ยุ่งยากแบบเดิม ให้ง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

1. ทำความสะอาดผนังที่ต้องการฉาบให้สะอาด
2. ฉีดน้ำลงบนผนังให้ชุ่มพอประมาณ
3. ผสมปูนฉาบผิวคอนกรีต อินทรีมอร์ตาร์ 15 กับน้ำสะอาดตามปริมาณที่แนะนำให้เข้ากัน
4. ฉาบปูนบนผิวคอนกรีตตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป โดยฉาบให้มีความหนาครั้งละไม่เกิน 1 เซนติเมตร ควรฉาบทีละชั้น โดยทิ้งให้หมาดก่อนฉาบทับชั้นต่อไป
5. บ่มน้ำหลังจากผนังแห้งแล้วอย่างน้อย 3 วัน

## ค่ากำลังรับแรงแ

- 28 วัน > 5.0 MPa

## ข้อมูลทางเทคนิค

|              |  |
|--------------|--|
| การผสม       | ปูน 1 ถุง ต่อ น้ำ 10 - 12 ลิตร                   |
| พื้นที่ฉาบ   | 2.5 - 2.8 ตารางเมตร / ถุง ที่ความหนา 1 เซนติเมตร |
| น้ำหนักบรรจุ | 50 กิโลกรัม / ถุง                                |