

<

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- ควรทำการยาแนวหลังจากปูทาสีเมนต์แล้วประมาณ 24 ชั่วโมง และควรชุบร่องให้ได้ความกว้างและลึก 1-6 มม.
- พื้นผิวที่จะยาแนวควรทำความสะอาดอย่างทั่วถึง ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ สี และคราบไขมัน

วิธีการใช้งาน

- ผสม ทีโอเอ พรีเมียม เกร้าท์ 1 กก. (1 ถุง) กับน้ำสะอาด 0.32 - 0.37 ลิตร เทกาวยาแนวลงในน้ำผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันจนเป็นครีมข้น ทิ้งไว้ 5 - 10 นาทีและกวนอีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปใช้งาน ในขณะที่ใช้งานควรกวนเป็นระยะ ๆ เมื่อกาวยาแนวเหนียวขึ้น เนื่องจากทิ้งไว้นานเกินไป ห้ามเติมน้ำเพิ่ม ควรเททิ้งและผสมใหม่
- นำกาวยาแนวที่ผสมดีแล้ว ปาดอุดลงในร่องกระเบื้องที่ทำความสะอาดเตรียมไว้แล้ว ใช้เกรียงยางปาดให้เรียบ และใช้เกรียงกวาดส่วนที่ติดบนกระเบื้องให้สะอาด
- ทิ้งไว้จนกาวยาแนวเริ่มบ่มตัว จึงเช็ดทำความสะอาดแผ่นกระเบื้องให้ทั่วด้วยผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำและบิดหมาด ๆ เช็ดทำความสะอาดให้ทั่ว
- ควรทิ้งกาวยาแนวให้แห้งตัวสมบูรณ์ 24 ชั่วโมงก่อนการใช้งาน

ปริมาณการใช้งาน

: โดยเฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร
สำหรับกระเบื้องขนาด 20 x 20 ซม. และขนาดร่องกระเบื้อง 3 มม.

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ

อายุของผลิตภัณฑ์

: ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต ในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง

ขนาดบรรจุ

: 1 กิโลกรัม/ถุง

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์
: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใด นอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า