

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

SikaTile®-360 XL

การซีเมนต์ติดกระเบื้องคุณภาพสูงสำหรับกระเบื้องแผ่นใหญ่



มอก. 2703-2566
ชั้นคุณภาพทั่วไป

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

SikaTile®-360 XL เป็นการซีเมนต์แบบมาตรฐานสูงชนิดผสมโพลิเมอร์สำหรับงานปูกระเบื้อง แบบสำเร็จสูงปั่นผสมเตี้ยๆ ซึ่งมีส่วนผสมของซีเมนต์เข้ากับทราริกคัตเกรดและส่วนผสมอื่นๆ เพียงเติมน้ำเข้าไป ก็สามารถใช้งานได้ทันที

การใช้งาน

- เหมาะสมสำหรับกระเบื้องแผ่นใหญ่ขนาดสูงสุด 100x100 ซม. และกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ เช่น แกรนิตโต้ หินแกรนิต หินอ่อน หินธรรมชาติ (กรณีปูกระเบื้องบนผนัง ขนาดใหญ่กว่า 60 x 60 ซม. กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เทคนิคก่อนการใช้งาน)
- สามารถปูกระเบื้องเชิงร่วมกับกระเบื้องดินเผาในระหว่างวันน้ำขนาดเล็กได้ (แรงดันน้ำ ≤ 0.15 บาร์)
- งานผนัง และงานพื้น
- ใช้ได้ทั้งงานภายนอก และภายใน
- พื้นผิว: ซีเมนต์
นอกจากนี้ยังเหมาะสมสำหรับใช้ปูกระเบื้องบนงานระบบกันซึมอีกด้วย

คุณลักษณะ/ คุณประโยชน์

- ได้รับการออกแบบมาสำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ และกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำขนาดใหญ่โดยเฉพาะ
- คายดีเกะตีเยี่ยม และมีระยะเวลาปรับแต่งกระเบื้องมากขึ้น
- เพิ่มเวลาปรับแต่งกระเบื้อง แก้งานง่าย เสรีจิไว
- สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที
- ใช้งานง่าย ผสมง่าย ควบคุมลื่นเมื่อไม่เปลือยแรง
- เหมาะสมสำหรับการปูกระเบื้องบนงานระบบกันซึม เช่น งานกันซึมห้องน้ำ และห้องครัว (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เทคนิคเพื่อทดสอบก่อนการใช้งาน)

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

- LEED v4 and v4.1 BETA
- WELL Building Standard™

การรับรองมาตรฐาน

- EN 12004 C1TE
- ANSI 118.1
- มอก. 2703-2566 ชั้นคุณภาพทั่วไป

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

| | |
|-----------------------|--|
| ส่วนประกอบหลักทางเคมี | ปูนซีเมนต์ สารเติมเต็ม โพลิเมอร์ และสารผสมเพิ่ม |
| บรรจุภัณฑ์ | 20 กก./ถุง 25 กก./ถุง |
| ลักษณะของสินค้า/ สี | ผงซีเมนต์สีเทา |
| อายุผลิตภัณฑ์ | 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย |

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

SikaTile®-360 XL

คุณภาพชั้น 2568, Version 03.01

021710102000000000

การเก็บรักษา

จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรง

ความหนาแน่น

1.3 ± 0.1 กก./ลิตร

ค่าความเป็นกรด-ด่าง

12 ± 1

ข้อมูลทางเทคนิค

ค่ากำลังรับแรงยึดเกาะต่อแรงดึง

ระยะเวลา 28 วัน

EN 12004 C1TE

ISO 13007

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| ค่าการยึดเกาะเริ่มต้น | ≥ 0.5 MPa |
| ค่าการยึดเกาะ หลังจากแข็งตัว | ≥ 0.5 MPa |
| ค่าการยึดเกาะ หลังผ่านการบ่มความร้อน | ≥ 0.5 MPa |
| ค่าการยึดเกาะ หลังจาก 20 นาที | ≥ 0.5 MPa |
| ค่าการยึดเกาะ ไม่น้อยกว่า 30 นาที | ≥ 0.5 MPa |

ความต้านทานการลื่นไถล

≤ 0.5 มม.

ค่ากำลังรับแรงยึดเกาะต่อแรงเฉือน

กระเบื้องผนังเคลือบ

ANSI 118.1

| | |
|----------------------|-----------------|
| 7 วัน | ≥ 1.38 MPa |
| 7 วัน หลังจากแข็งตัว | ≥ 1.03 MPa |

กระเบื้องไม้สักพอร์ชเคน

ANSI 118.1

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1 วัน | ≥ 0.34 MPa |
| 7 วัน | ≥ 1.03 MPa |
| 7 วัน หลังจากแข็งตัว | ≥ 0.69 MPa |
| 28 วัน | ≥ 1.03 MPa |
| 12 สัปดาห์ | ≥ 1.03 MPa |

ข้อมูลการใช้งาน

อัตราส่วนผสม

SikaTile®-360 XL 1 ถุง (20 กก.) ต่อน้ำ 4.8 - 5.6 ลิตร

SikaTile®-360 XL 1 ถุง (25 กก.) ต่อน้ำ 6.0 - 7.0 ลิตร

ปริมาณการใช้

| ขนาดเกรียงทวี | ขนาดกระเบื้อง (ซม. x ซม.) | ขนาดพื้นผิวกระเบื้อง (ตร.ซม.) | อัตราการใช้งาน (20 กก.) | อัตราการใช้งาน (25 กก.) |
|---------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 มม. | 2.5 x 2.5 | 6.25 | 7 - 8 ตร.ม. | 9 - 10 ตร.ม. |
| | 5 x 5 | 25 | | |
| 6 มม. | 10 x 10 | 100 | 5 - 6 ตร.ม. | 6.5 - 7.5 ตร.ม. |
| | 20 x 20 | 400 | | |
| | 20 x 25 | 500 | | |
| | 30 x 30 | 900 | | |
| 9 มม. | 40 x 40 | 1,600 | 2 - 3 ตร.ม. | 2.5 - 3.5 ตร.ม. |
| | 50 x 50 | 2,500 | | |
| | 60 x 60 | 3,600 | | |
| | > 60 x 60 | > 3,600 | | |

หมายเหตุ:

- ค่าที่ได้เป็นค่าเฉลี่ยจากการคำนวณ อัตราการใช้งานจะอาจแตกต่างจากค่าประมาณการ เนื่องจากสภาพพื้นผิวที่แตกต่างกัน การดูดซับของพื้นผิว และวัสดุประสมซึ่งแต่ละการใช้งาน
- สำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 40 ซม. x 40 ซม. ควรใช้การซีเมนต์สถาปัตนิชที่มีคุณภาพและด้านหลังของกระเบื้อง

อุณหภูมิแวดล้อม

+5°C ถึง +35°C

ระยะเวลาการใช้งานหลังผสม

180 - 240 นาที (ที่อุณหภูมิ 25°C)

ระยะเวลาทำงาน

20 - 25 นาที (ที่อุณหภูมิ 25°C)

ระยะเวลาที่พร้อมใช้งาน

~ 24 ชม.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

SikaTile®-360 XL

ภูมภาคที่ 2568, Version 03.01

021710102000000000

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยข้อความที่ระบุสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

- อนุญาตให้ใช้เฉพาะกระเบื้องเซรามิกและตินเนิฟ่าเท่านั้นใน การปูสูตระหว่างนาทีเดียวกันที่มีแรงต้านน้ำ ≤ 0.15 บาร์
- น้ำหนักระเบื้องมากสุด สำหรับงานผนังภายใน และภายนอกคือ 30 กก./ตร.ม.
- ใช้ด้านเรียบของเกรียงหัวที่เหมาะสมในการปิดการซีเมนต์บนพื้นผิวให้เรียบ
- ใช้ด้านที่เป็นรอยหยักของเกรียงหัวในการสร้างร่องให้มีความหนาเท่ากัน สำหรับปูกระเบื้อง งานผนัง มีความหนาอย่างน้อย 2 มม. งานพื้น มีความหนาอย่างน้อย 3 มม. (ขนาดของเกรียงหัว ขึ้นอยู่กับขนาด ของกระเบื้องที่ใช้)
- ควรตรวจสอบให้มั่นใจว่า การซีเมนต์ต้องเปียกและถูกตำแหน่งของปูกระเบื้อง พื้นผิวด้านหลังกระเบื้องต้องติดกับการซีเมนต์ทั้งแผ่นไม่ปิด การซีเมนต์มากกว่า 1 ตร.ม.
- เมื่อปูกระเบื้องเสร็จแล้ว ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ก่อนใช้การยาแนวซักก้าวไฟล์ หรือเมื่อการซีเมนต์แห้งแล้ว จึงสามารถถอดยาแนวได้
- กรุณาอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติม

ระบบ ni เศรษฐกิจภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อแนะนำการใช้งาน

คุณภาพของพื้นผิว/การเตรียมพื้นผิวก่อนทำงาน

- พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน และสิ่งสกปรกพร้อมทั้งตรวจสอบระดับไฟ้เหมาะสม
- พื้นผิวที่ทาสีไว้ต้องขัดส่วนที่สีสีออกให้เห็นพื้นผิวเดิม 80%
- คอนกรีตใหม่ต้องทิ้งไว้ให้เข็ตตัวอย่างน้อย 28 วัน
- ปูนฉาบใหม่ต้องความหนา 1 ซม. ต้องทิ้งไว้ให้เข็ตตัวอย่างน้อย 7 วัน
- พร้อมน้ำหนักพื้นผิวเพื่อลดการรุदูริมฝ่าก่อนใช้การซีเมนต์ปูกระเบื้อง

บริษัท อีกา (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 บ้านอุลตราร่มมณฑล ชัตตี ชลบุรี
ถนนนา-ตราด กม.57 ต.คลองพัฒนา
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร : +66 3810 9500
E-mail : sikathai@th.sika.com
www.sika.co.th



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

SikaTile®-360 XL
ภูมภาคที่ 2568, Version 03.01
02171010200000000

การผสม

- ผสม SikaTile®-360 XL กับน้ำสะอาด
 - 1 ถุง (20 กก.) ใช้น้ำ 4.8 - 5.6 ลิตร
 - 1 ถุง (25 กก.) ใช้น้ำ 6.0 - 7.0 ลิตร
- ใช้เครื่องปั่นจนสนิทสม่ำเสมอเป็นเนื้อเดียวทั่วทั้ง
- พักส่วนผสมทิ้งไว้ ประมาณ 2 - 3 นาที เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาของสารเคมี ที่ดี มีประสิทธิภาพ และลดฟองอากาศ ก่อนใช้งาน

การใช้งาน

- ใช้เกรียงหัว ปัดการซีเมนต์บนพื้นผิว
- ปูกระเบื้องบนการซีเมนต์ และใช้ค้อนยางเคาะบนกระเบื้อง
- หากกระเบื้องขนาดกว้างมากกว่า 25 ซม. x 25 ซม. ขึ้นไป แนะนำให้ใช้การซีเมนต์ ปัดบริเวณด้านหลังกระเบื้องเป็นชั้นบาง ๆ ก่อนปูกระเบื้องลงบนพื้นผิวการซีเมนต์
- เมื่อปูกระเบื้องเสร็จแล้ว ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง หรือเมื่อการซีเมนต์แห้งแล้ว จึงสามารถยาแนวรองกระเบื้องได้ด้วยการยาแนววิช้า

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์นี้จะบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลกระทบให้ ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละ ประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับ คำอธิบายที่แน่นอนของจุดการประยุกต์ใช้

ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้าง จากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ข้อมูลอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้ สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมี ความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างาน ทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสม ในการใช้งานให้ตรงตามตั้งค่าปกติ ต้องมีการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือหากมีการ รับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต้องขอรับผิดชอบที่ได้ให้ไว้ หรือจาก คำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการ นำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งาน ผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งของหน่วยคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ่านถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคของ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูล ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ล่าสุดที่ผู้ใช้งานร้องขอ