



Davco

ทีทีบี



งานปูกระเบื้อง

กาวยซีเมนต์ แบบมาตรฐาน



Easy to Use



Up to 45 x 45 cm.



Interior Walls & Floors
Exterior Floors

ขนาดบรรจุ

- ถุงขนาด 25 กก.

การเก็บรักษา

- มีอายุ 12 เดือนนับจากวันที่ผลิต หากเก็บไว้ในถุงที่ยังไม่เปิดออก เก็บไว้ในบริเวณที่แห้งและไม่ตากแดด

การรับประกัน

- ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต

คุณสมบัติพิเศษ

- มีค่าการยึดเกาะที่ดี
- เหมาะสำหรับปูกระเบื้องเซรามิก ขนาดกว้างถึง 45 x 45 ซม.

รายละเอียด

- กาวยซีเมนต์ปูกระเบื้องเซรามิก และกระเบื้องดินเผา

การใช้งาน

- งานพื้นและผนังภายใน
- งานพื้นภายนอก
- พื้นผิว : ซีเมนต์

ข้อมูลทางเทคนิค

ส่วนประกอบ	: ปูนซีเมนต์ สารเติมเต็ม และสารผสมเพิ่ม
ลักษณะ	: ผงซีเมนต์สีเทา
ความหนาแน่น	: 1.4 +/- 0.1 กก./ลิตร
pH	: 12 +/- 1
ระยะเวลาการใช้งานหลังผสม	
ณ อุณหภูมิ 25 °ซ.	: 10 - 15 นาที ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
ระยะเวลาการปรับ ณ อุณหภูมิ 25 °ซ.	: 10 - 15 นาที
ระยะเวลาการใช้งาน ณ อุณหภูมิ 25 °ซ.	: 180 - 240 นาที
ระยะเวลาเปิดใช้งานหลังทำงานเสร็จ	: 24 ชม.

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์*

ค่าการยึดเกาะ (MPa)	ผลการทดสอบ
ค่าการยึดเกาะ เริ่มต้น	≥ 0.5

*ค่าการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น



อัตราการใช้

อัตราการใช้สำหรับถุง 25 กก.:

พื้นที่ที่เหมาะสมและ วัสดุปิดทับ				พื้นผิวของกระเบื้องสูงสุด (ตร.ซม.)					
				กระเบื้องดูดซึมน้ำ		กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ		หินธรรมชาติ	
				ดินเผา	เซรามิก	พอร์ซเลน p > 3	แกรนิตโต้ 0.5 < p ≤ 3	p ≤ 2	p > 2
ภายใน	ผนัง	สูง < 6 ม.	• คอนกรีต	100	2200	1200			
	พื้น		• สกริต	300	2200	3600	3600		
			• ปูนปรับระดับ						
ภายนอก	พื้น		• สกริต	300	2200		3600		
			• ปูนปรับระดับ						

p = %ค่าความพรุน

ขนาดพื้นผิวของกระเบื้องสูงสุด (ตร.ซม.)			อัตราการใช้งาน (ตร.ม.)	
ขนาดเกรียงหริ	ขนาดกระเบื้อง (ซม. X ซม.)	ขนาดพื้นผิวกระเบื้อง (ตร.ซม.)	20 กก.	25 กก.
3 x 3 มม.	2.5 x 2.5, 5 x 5	6.25 25	7 - 8	9 - 10
6 x 6 มม.	10 x 10, 20 x 20, 20 x 25, 30 x 30	100, 400, 500, 900	5 - 6	6.5 - 7.5
9 x 9 มม.	40 x 40, 50 x 50, 60 x 60, >60 x 60	1600, 2500, 3600, >3600	2 - 3	2.5 - 3.5

หมายเหตุ:

- ค่าที่ได้เป็นค่าเฉลี่ยจากการคำนวณ อัตราการใช้งานจริงอาจจะแตกต่างจากค่าประมาณการ เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน
- สำหรับกระเบื้องขนาดมากกว่า 40 x 40 ซม. ควรใช้การซีเมนต์ฉาบที่พื้นผิว และด้านหลังของกระเบื้อง

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากคราบน้ำมันและสิ่งสกปรก
- พื้นผิวที่ทาสีไว้ ต้องขัดออกให้ส่วนที่มีสีออกให้เห็นพื้นผิวเดิม 80%
- คอนกรีตใหม่ ต้องทิ้งไว้ให้เซตตัวอย่างน้อย 28 วัน
- ปูนฉาบใหม่ที่มีความหนา 1 ซม. ต้องทิ้งไว้ให้เซตตัวอย่างน้อย 7 วัน
- พรมน้ำบนพื้นผิวเพื่อลดการดูดซึมน้ำก่อนใช้การซีเมนต์เพื่อการปูกระเบื้อง

การเตรียมวัสดุ

- ใช้เครื่องปั่นผสมเดปโก้ ทีทีบี 25 กก. (1 ถุง) กับน้ำสะอาด 6 - 6.5 ลิตร จนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน

- พาสส่วนผสมทิ้งไว้ ประมาณ 2 - 3 นาที เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาของสารเคมีที่ดี มีประสิทธิภาพ และลดฟองอากาศ ก่อนใช้งาน

การทำงาน

- ใช้เกรียงหริ ปาดการซีเมนต์บนพื้นผิว
- ปูกระเบื้องบนการซีเมนต์ และใช้ค้อนยางเคาะบนกระเบื้อง
- หากกระเบื้องขนาดกว้างมากกว่า 25 x 25 ซม. ขึ้นไป แนะนำให้ใช้การซีเมนต์ ปาดบริเวณด้านหลังกระเบื้อง เป็นชั้นบางๆ ก่อนปูกระเบื้องลงบนพื้นผิวการซีเมนต์

ข้อควรระวัง

- อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน 5 - 35 องศาเซลเซียส
- ใช้ด้านเรียบของเกรียงหริที่เหมาะสมในการปาดการซีเมนต์บนพื้นผิวให้เรียบ
- ใช้ด้านที่เป็นรอยหยักของเกรียงหริ ในการสร้างร่องที่มีความหนาเท่ากัน สำหรับปูกระเบื้อง
 - งานพื้น มีความหนาอย่างน้อย 2 มม.
 - งานผนัง มีความหนาอย่างน้อย 3 มม.(ขนาดของเกรียงหริขึ้นอยู่กับขนาดกระเบื้องที่ใช้)
- ควรตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การซีเมนต์ต้องเปียก และถูกตำแหน่งขณะปูกระเบื้อง พื้นผิวด้านหลังกระเบื้องต้องติดกับการซีเมนต์ทั้งแผ่น อย่าปาดการซีเมนต์มากกว่า 1 ตร.ม.
- เมื่อปูกระเบื้องเสร็จแล้ว ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ก่อนใช้การยาแนวเดปโก้ หรือเมื่อการซีเมนต์แห้งแล้วจึงจะสามารถยาแนวได้
- สำหรับความปลอดภัย ให้อ้างอิงถึงเอกสารความปลอดภัย



e-learning VDO

บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำกัด 183 อาคาร รีเจนท์ เฮ้าส์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

"การรับประกันความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมของผู้ผลิต และการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย ทั้งนี้ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้งานจริงและถูกควบคุมตามความรู้ที่ดีที่สุดของผู้ผลิต ผู้ผลิตไม่รับประกันโดยนัยหรือให้การรับประกันถึงความสมบูรณ์หรือความถูกต้องเกี่ยวกับประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ในการใช้งานเฉพาะใดๆ โดยผู้ใช้งานควรตรวจสอบเอกสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์"

