



Davco

ซูเปอร์ ท๊ทบี (ไร้ฝุ่น)



งานปูกระเบื้อง

กาซีเมนต์ไร้ฝุ่น คุณภาพสูง



60 x 60 cm. and Up



Excellent Bonding

ขนาดบรรจุ

- ถุงขนาด 20 กก.

การเก็บรักษา

- มีอายุ 12 เดือนนับจากวันที่ผลิต หากเก็บไว้ในถุงที่ยังไม่เปิดออก เก็บไว้บริเวณที่แห้งและไม่ตากแดด

การรับประกัน

- ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต

คุณสมบัติพิเศษ

- มีค่าการยึดเกาะที่ดีมาก กับกระเบื้องเซรามิก กระเบื้องดินเผา กระเบื้องแกรนิตโต้ และหินธรรมชาติ
- เหมาะสำหรับปูกระเบื้องขนาดใหญ่

รายละเอียด

- กาซีเมนต์ปูกระเบื้องแบบมาตรฐาน
- ใช้เทคโนโลยีไร้ฝุ่น ที่ลดฝุ่นได้มากถึง 80% เมื่อเปรียบเทียบกับกาซีเมนต์ทั่วไป โดยใช้ส่วนผสมพิเศษที่ทำให้ได้สุขภาพในการทำงานที่ดีกว่า

การใช้งาน

- งานพื้นภายนอกและภายใน
- งานผนังภายใน
- พื้นผิว : ซีเมนต์ คอนกรีต

ข้อมูลทางเทคนิค

ส่วนประกอบ	: ปูนซีเมนต์ สารเติมเต็ม และสารผสมเพิ่ม
ลักษณะ	: ผงซีเมนต์สีเทา
ความหนาแน่น	: 1.2 +/- 0.1 กก./ลิตร
pH	: 12 +/- 1
ระยะเวลาการใช้งานหลังผสม	
ณ อุณหภูมิ 25 °ซ.	: 15 - 20 นาที ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
ระยะเวลาการปรับ ณ อุณหภูมิ 25 °ซ.	: 10 - 15 นาที
ระยะเวลาการใช้งาน ณ อุณหภูมิ 25 °ซ.	: 180 - 240 นาที
ระยะเวลาเปิดใช้งานหลังทำงานเสร็จ	: 24 ชม.

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์*

ค่าการยึดเกาะ (MPa)	ผลการทดสอบ
ค่าการยึดเกาะ เริ่มต้น	≥ 1
ค่าการยึดเกาะหลังจากแช่น้ำ	≥ 1
ค่าการยึดเกาะหลังอบ	≥ 0.5
ค่าการยึดเกาะหลังจาก 20 นาที	≥ 0.5

*ค่าการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น



อัตราการใช้

อัตราการใช้สำหรับถุง 20 กก.:

พื้นที่ที่เหมาะสมและ วัสดุปิดทับ				พื้นผิวของกระเบื้องสูงสุด (ตร.ชม.)						
				กระเบื้องดูดซึมน้ำ		กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ		หินธรรมชาติ		น้ำหนักสูงสุด
				ดินเผา	เซรามิก	พอร์ซเลน p > 3	แกรนิตโต้ 0.5 < p ≤ 3	p ≤ 2	p > 2	
ภายใน	ผนัง	สูง < 6 ม.	• คอนกรีต	300	2200	3600	3600		1200	30 กก./ตร.ม.
			• ซีเมนต์ ผนังฉาบ							
			• คอนกรีต มวลเบา							
	พื้น		• คอนกรีต	900		3600	3600			
			• สกริต							
			• ปูนปรับระดับ							
			• พื้นผิวซีเมนต์กันซึม							
ภายนอก	ผนัง	สูง < 8 ม.	• คอนกรีต	300		3600	3600		400	30 กก./ตร.ม.
			• ซีเมนต์ ผนังฉาบ							
			• คอนกรีตมวลเบา							
	พื้น		• คอนกรีต	900		3600	3600			
			• สกริต							
			• ปูนปรับระดับ							
			• พื้นผิวซีเมนต์กันซึม							

p = %ค่าความพรุน

ขนาดพื้นผิวของกระเบื้องสูงสุด (ตร.ชม.)			อัตราการใช้งาน (ตร.ม.)	
ขนาดเกรียงหัว	ขนาดกระเบื้อง (ชม. X ชม.)	ขนาดพื้นผิวกระเบื้อง (ตร.ชม.)	20 กก.	25 กก.
	2.5 x 2.5, 5 x 5	6.25, 25	7 - 8	9 - 10
	10 x 10, 20 x 20, 20 x 25, 30 x 30	100, 400, 500, 900	5 - 6	6.5 - 7.5
	40 x 40, 50 x 50, 60 x 60, >60 x 60	1600, 2500, 3600, >3600	2 - 3	2.5 - 3.5

หมายเหตุ:
1. ค่าที่ได้เป็นค่าเฉลี่ยจากการคำนวณ อัตราการใช้งานจริงอาจจะแตกต่างจากค่าประมาณการ เนื่องจากสภาพพื้นที่แตกต่างกัน
2. สำหรับกระเบื้องขนาดมากกว่า 40 x 40 ซม. ควรใช้กาวยาซีเมนต์ฉาบที่พื้นผิว และด้านหลังของกระเบื้อง

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- 1. พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน และสิ่งสกปรก
- 2. พื้นผิวที่ทาสีไว้ ต้องขัดออกให้ส่วนที่มีสีออกให้เห็น พื้นผิวเดิม 80%
- 3. คอนกรีตใหม่ ต้องทิ้งไว้ให้เซตตัวอย่างน้อย 28 วัน

- 4. ปูนฉาบใหม่ที่มีความหนา 1 ซม. ต้องทิ้งไว้ให้เซตตัวอย่างน้อย 7 วัน
- 5. พรมน้ำบนพื้นผิวเพื่อลดการดูดซึมน้ำก่อนใช้กาวยาซีเมนต์ เพื่อการปูกระเบื้อง

การเตรียมวัสดุ

- 1. ใช้เครื่องปั่นผสมเดฟโก้ ชูเปอร์ตี ทีทีบี 20 กก. (1 ถุง) กับน้ำสะอาด 4.5 - 5 ลิตร จนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
- 2. พักส่วนผสมทิ้งไว้ ประมาณ 2 - 3 นาที เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาของสารเคมีที่ดี มีประสิทธิภาพ และลดฟองอากาศ ก่อนใช้งาน

การทำงาน

- 1. ใช้เกรียงหัว ปาดกาวยาซีเมนต์บนพื้นผิว
- 2. ปูกระเบื้องบนกาวยาซีเมนต์ และใช้ค้อนยางเคาะบนกระเบื้อง
- 3. หากกระเบื้องขนาดกว้างมากกว่า 25 x 25 ซม. ขึ้นไป แนะนำให้ใช้กาวยาซีเมนต์ ปาดบริเวณด้านหลังกระเบื้อง เป็นชั้นบางๆ ก่อนปูกระเบื้องลงบนพื้นผิวกาวยาซีเมนต์

ข้อควรระวัง

- อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน 5 - 35 องศาเซลเซียส
- ใช้ด้านเรียบของเกรียงหวีที่เหมาะสมในการปาดกาซีเมนต์บนพื้นผิวให้เรียบ
- ใช้ด้านที่เป็นรอยหยักของเกรียงหวี ในการสร้างร่องที่มีความหนาเท่ากัน สำหรับปูกระเบื้อง
 - งานพื้น มีความหนาน้อย 2 มม.
 - งานผนัง มีความหนาน้อย 3 มม.(ขนาดของเกรียงหวีขึ้นอยู่กับขนาดกระเบื้องที่ใช้)
- ควรตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า กาซีเมนต์ต้องเปียก และถูกตำแหน่งขณะปูกระเบื้อง พื้นผิวด้านหลังกระเบื้องต้องติดกับกาซีเมนต์ทั้งแผ่น อย่าปาดกาซีเมนต์มากกว่า 1 ตร.ม.
- เมื่อปูกระเบื้องเสร็จแล้ว ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ก่อนใช้กาวยาแนวเดฟโก้ หรือเมื่อกาซีเมนต์แห้งแล้วจึงจะสามารถยาแนวได้
- สำหรับความปลอดภัย ให้อ้างอิงถึงเอกสารความปลอดภัย



094 551 5458



02 651 8003



parexgroup.co.th



e-learning VDO

บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำกัด 183 อาคาร รีเจนท์ เฮ้าส์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

*การปฏิเสธความรับผิดชอบ การใช้งานผลิตภัณฑ์อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ผลิต และการรับประกันจำกัดไว้เพียงการเปลี่ยนทดแทนสินค้าที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความบกพร่อง ทั้งนี้ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ผลิตเชื่อว่าเป็นจริงและถูกต้องตามความรู้ที่ดีที่สุดของผู้ผลิต ผู้ผลิตไม่รับประกันโดยนัยหรือให้การรับประกันถึงความปลอดภัยหรือความถูกต้องเกี่ยวกับประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ในการใช้งานเฉพาะต่างๆ โดยผู้ใช้งานควรตรวจสอบเอกสารล่าสุดของผลิตภัณฑ์

