



ผลิตภัณฑ์สำหรับงานฉาบปรับระนาบ



ปูนผสมสำเร็จรูป
สำหรับฉาบปรับระนาบ



เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ



เนื้อเนียนพอเหมาะ ฉาบสิ้น ง่าย



ปกปิดรอยแตก รอยร้าว รุพ รุพ ตามด
พร้อมปรับพื้นผิวให้สม่ำเสมอ



แรงยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่เป็นฝุ่น



สามารถฉาบได้หนา 2-10 มม.

เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ ปูนผสมสำเร็จรูป สำหรับฉาบ
ปรับระนาบบนคอนกรีต ระบบผนัง Texca หรือผิวปูนฉาบ ให้ผิวที่เรียบ
เนียนสวยงาม

- **ขนาด :** ถุงละ 25 กก.
- **สี :** เทา
- **ปริมาณการใช้งาน :** โดยเฉลี่ย 10 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 10 มม.

● การเตรียมพื้นผิว

- จัดหรือเจียรรอยต่อแบบคอนกรีต สันที่หยาบหยาบมากเกินไป
- ทำความสะอาดฝุ่น คราบสกปรก และคราบไขมันออกให้หมด
- คอนกรีตหรือปูนฉาบใหม่ต้องทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 3-7 วัน ก่อนฉาบทับ
ด้วย เวเบอร์ เบส ปูนฉาบบางปรับระนาบ
- พรมน้ำบริเวณที่จะทำการฉาบให้ชื้นพอเหมาะ

● วิธีการใช้งาน

1. ผสมผลิตภัณฑ์ เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ 25 กก. กับน้ำ
5.5-6.5 ลิตร (น้ำ 23-25% ของน้ำหนักปูน) หรือ ปูน 3.0-3.5 ส่วน : น้ำ
1 ส่วนโดยปริมาตร ผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ถ้าผสมปริมาณน้อย
ต่อครั้งสามารถใช้การกวนด้วยเกรียงได้ หากใช้ปริมาณมากให้ใช้การ
ผสมด้วยเครื่องผสม (รอบไม่เกิน 500 รอบต่อนาที)
2. ฉาบด้วยเกรียงฉาบเท่านั้น ทิ้งไว้ให้พอหมาด ก่อนบ่มฟองน้ำเบาๆ
3. หากต้องการเพิ่มความหนา สามารถฉาบอีกชั้น หลังจากชั้นแรกแห้ง
ประมาณ 30-45 นาที
4. สามารถตกแต่งผิวให้สวยงามได้โดยการทาสี หรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่นๆ
5. สามารถปล่อยเปลี่ยนผิวงานได้สำหรับงานภายใน

● บริเวณใช้งาน

ใช้สำหรับผนัง เสา คาน ท้องพื้น ทั้งภายในและภายนอก บนพื้นผิว เช่น

1. ปูนฉาบหัวโป๊วและปูนฉาบคอนกรีต
2. คอนกรีต ทั้งแบบแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปและแบบหล่อในที่
3. แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หรือไม้อัดซีเมนต์
4. ผนังที่ก่อด้วยอิฐมวลเบาหรือคอนกรีตบล็อก
5. ระบบผนัง Texca, ผนังสระว่ายน้ำ

● ข้อแนะนำ

1. ไม่ควรฉาบทับบนรอยแตกและรอยต่อที่ยังมีการเคลื่อนตัว
2. ไม่เหมาะกับการฉาบอิฐมวลเบา ผนังยิปซัมหรือผิวที่ฉาบด้วยยิปซัม
3. สำหรับงานภายนอกควรทาสีหรือมีวัสดุอื่นปิดทับ
4. ไม่ควรเติมวัสดุอื่นใดเพิ่มเติม

● อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา

1 ปีนับจากวันผลิต โดยที่ยังอยู่ในสภาพไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม
แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดควรปิดถุงให้แน่นสนิท)

ข้อมูลทางเทคนิค

การทดสอบ	ผลการทดสอบ
ความหนาแน่น	1.30 กรัม/ซม. ³
ระยะเวลาบ่มเคมี	2-3 นาที
อายุการใช้งานหลังผสม	120 นาที
อุณหภูมิระหว่างการใช้งาน	+5°C และ +35°C
ระยะเวลาที่สามารถทาสีทับหรือติดวอลล์เปเปอร์	3-7 วัน

มาตรฐานการรับรอง

การทดสอบ	ผลทดสอบ
การทนต่อแรงบิดตัวโนสภาวะปกติ (EN12808-4)	>4.88 N/mm ²
การทนต่อแรงกดอัดโนสภาวะปกติ (EN1015-II)	>14.54 N/mm ²
แรงยึดติดบนปูนฉาบ (EN1015-12)	1.04 N/mm ²
ระยะเวลาการเริ่มแข็งตัว (EN196-3)	5 hour

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากการทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่าง
กับผลที่ได้จากการผสมที่หน้างาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพ
ของหน้างานที่แตกต่างกัน