

คุณสมบัติ

: ทีโอเอ พรีเมียม กร๊าท์ พลัส เป็นกาวยาแนวสำหรับร่องเล็กพิเศษ เหมาะสำหรับร่องกระเบื้องทุกชนิดที่ต้องการปูแบบชิดที่มีร่องกว้าง 0.2 - 3 มม. ไม่หดตัว ไม่หลุดร่อน ให้การยึดเกาะและคงทนสูงผิวของกาวยาแนวจะมีเนื้อละเอียด ทำให้อุดร่องได้สะดวกสวยงาม และยังมีสารที่ช่วยป้องกันเชื้อรา ราดำและเชื้อแบคทีเรีย

การใช้งาน

ใช้สำหรับยาแนวร่องกระเบื้อง

- กระเบื้องทั่วไป
- กระเบื้องเซรามิก ดินเผา
- กระเบื้องแกรนิตโต้
- หินแกรนิต หินอ่อน
- โมเสค

คุณประโยชน์

: กาวยาแนว ทีโอเอ พรีเมียม กร๊าท์ พลัส มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ

- ผสมสำเร็จรูปจากโรงงาน ทำให้ได้คุณภาพสม่ำเสมอ
- ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น
- เนื้อปูนมีความละเอียด เหนียวลื่น ปาดเข้าร่องง่าย
- ใช้ได้ทั้งพื้น ผัง ภายนอกและภายใน
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา ราดำและเชื้อแบคทีเรีย
- ยึดเกาะสูง ไม่หดตัว ไม่หลุดร่อน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เจดสี

: ขาว ครีမ် ฟ้า เทา ดำ

ความหนาแน่น (Bulk)

: 0.953 ก./ซม.³

ระยะเวลาเคมีปมตัว

: 3-5 นาที

ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ทิ้งให้กาว

: 24 ชั่วโมง

ซีเมนต์แห้งอย่างน้อย

ขนาดของร่องกระเบื้องที่จะยาแนว

: 0.2-3 มม.

*หมายเหตุ: ผลการทดสอบนี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจมีค่าแตกต่างกับการใช้งานจริง เนื่องจากวิธีการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

ข้อมูลทางเทคนิค

มาตรฐานอเมริกา (ANSI A118.6 - 2010) ซีเมนต์ยาแนวชนิดไม่ผสมทราย

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลทดสอบ

ความต้านแรงอัด ที่ 28 วัน

> 3,000 psi

> 4,500 psi

ความต้านแรงดัด ที่ 28 วัน

> 400 psi

> 1,200 psi

ความต้านแรงดึง ที่ 28 วัน

> 350 psi

> 550 psi

การดูดซึมน้ำ

< 18%

< 12%

ความทนทานต่อเชื้อรา (ดัดแปลงวิธีตาม มอก. 285 เล่ม 21)

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลทดสอบ

สายพันธุ์เชื้อราทดสอบ : แอสเพอร์จิลลัส ไนเจอร์ (Aspergillus niger)

ไม่พบราบนแผ่นทดสอบ

ไม่พบราบนแผ่นทดสอบ

สายพันธุ์เชื้อราทดสอบ : คลาโดสปอริออยด์ (Cladosporium cladosporioides)

ไม่พบราบนแผ่นทดสอบ

ไม่พบราบนแผ่นทดสอบ

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- ควรทำการยาแนวหลังจากปูทาสีเมนต์แล้วประมาณ 1-2 วัน และควรชุตร่องให้ได้ความกว้างและลึก 0.2 - 3 มม.
- พื้นผิวที่จะยาแนวควรทำความสะอาดอย่างทั่วถึง ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ สีคราบไขมัน

วิธีการใช้งาน

- ผสม ทีโอเอ พรีเมียม เกร้าท์ พลัส 1 กก. (1 ถุง) กับน้ำสะอาด 0.28 – 0.33 ลิตร เทกาวยาแนวลงในน้ำ ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นครีมข้น ทิ้งไว้ 3 - 5 นาทีก่อนเริ่มใช้งานและในขณะใช้งานควรกวนเนื้อยาแนวเป็นระยะๆ เมื่อกาวยาแนวเหนียวขึ้นเนื่องจากทิ้งไว้นานเกินไป ห้ามเติมน้ำเพิ่ม ควรเททิ้งและผสมใหม่
- นำกาวยาแนวที่ผสมดีแล้ว ปาดอุดลงในร่องกระเบื้องที่ทำความสะอาดไว้แล้ว ใช้เกรียงยางปาดให้เรียบและใช้เกรียงกวาดส่วนที่ติดบนกระเบื้องให้สะอาด
- ทิ้งไว้จนกาวยาแนวเริ่มบ่มตัว จึงเช็ดทำความสะอาดแผ่นกระเบื้องให้ทั่วด้วยผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำและบิดหมาด เช็ดทำความสะอาดให้ทั่ว
- ควรทิ้งกาวยาแนวให้แห้งตัวสมบูรณ์ 24 ชั่วโมงก่อนการใช้งาน

ปริมาณการใช้งาน

: โดยเฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร

สำหรับกระเบื้องขนาด 20 x 20 ซม. และขนาดร่องกระเบื้อง 3 มม.

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ

อายุของผลิตภัณฑ์

: ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต ในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง

ขนาดบรรจุ

: 1 กิโลกรัม/ถุง

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์

: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ทดสอบที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า